

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-133305

(43)Date of publication of application : 12.05.2000

(51)Int.Cl.

H01M 10/40

(21)Application number : 10-303524

(71)Applicant : UBE IND LTD

(22)Date of filing : 26.10.1998


(72)Inventor : HAMAMOTO SHUNICHI
ABE KOJI
TAKAI TSUTOMU
MATSUMORI YASUO

(54) NON-AQUEOUS ELECTROLYTE AND LITHIUM SECONDARY BATTERY USING IT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a lithium secondary battery equipped with excellent cycle characteristic, electric capacity, charged condition holding characteristic.

SOLUTION: A lithium secondary battery includes a non-aqueous electrolytic solution formed by dissolving electrolyte in a non-aqueous solvent and containing a sulfonic derivative expressed by a general formula, where R¹ and R² are respectively and independently phenyl radical, benzyl radical, tolyl radical, alkyl radical of a carbon number 1-12 and cycloalkyl radical of a carbon number 3-6.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(5) *Id.*

FOR 1:1

FI

NO 1X 10-20

27. (b) (1) (A) (i)

A 68029

答金村京 大村文 能楽殿の裏 〇 1. 金 二 四

(7) 15.0000 4

1522441-9 NDM

07/USA 00112716

◎ 附錄

РЭП/ОБЩЕСТВО 2010 01/09/10 10:20

出版

訂正保佐人 石本 智

山日製字版

四、**研究意义**

72 45-2 425 514

山口縣中務

同位素示踪法

江蘇省 南京

山口縣志

● 兼て、**「おれは、おれに勝つてやる」**と、

64 [文庫の争奪] 芥川龍之介『浮城物語』(1917) 二巻 四巻

④【要約】

【課題】電池のサイクル特性、電気容量や充電保存特性などの電池特性に優れたリチウム二次電池を提供する。

【解決手段】非水溶液に電解質が溶解されている非水電解液において、該非水電解液中に下記一般式（I）

【化1】



(式中、R₁ R₂はそれぞれ独立して、フェニル基、ベンジル基、トリル基、炭素数1から12のアルキル基、炭素数3～6のシクロアルキル基を示す。)で表されるスルホン誘導体が含有されている非水電解液。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 非水溶液中に電解質が溶解されている非水電解液において、該非水電解液中に下記一般式（I）

【化1】



（式中、R¹、R²はそれぞれ独立して、フェニル基、ベンジル基、トリル基、炭素数1～12のアルキル基、炭素数3～6のシクロアルキル基を示す。）で表されるスルホン誘導体が含有されていることを特徴とする非水電解液。

【請求項2】 正極、負極および非水溶液中に電解質が溶解されている非水電解液～なるリチウム二次電池において、該非水電解液中に下記一般式（I）

【化2】



（式中、R¹、R²はそれぞれ独立して、フェニル基、ベンジル基、トリル基、炭素数1～12のアルキル基、炭素数3～6のシクロアルキル基を示す。）で表されるスルホン誘導体が含有されていることを特徴とするリチウム二次電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電池のサイクル特性や電気容量、保存特性などの電池特性にも優れたリチウム二次電池を提供することができる非水電解液、およびそれを用いたリチウム二次電池に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、リチウム二次電池は小型電子機器などの駆動用電源として広く使用されている。リチウム二次電池は、主に正極、非水電解液及び負極～構成されており、特に、LiCoO₂などのリチウム複合酸化物を正極とし、炭素材料又はリチウム金属を負極としたリチウム二次電池が好適に使用されている。そして、そのリチウム二次電池用の非水電解液としては、エチレンカーボネート（EC）、プロピレンカーボネート（PC）などのカーボネート類が好適に使用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、電池のサイクル特性および電気容量などの電池特性について、さらに優れた特性を有する二次電池が求められている。正極として、例えばLiCoO₂、LiMnO₄、LiNiO₂などを用いたリチウム二次電池は、非水電解液

中の溶媒が充電時に局部的に一部酸化分解することにより、該分解物が電池の望ましい電気化学的反応を阻害するために電池性能の低下を生じる。これは正極材料と非水電解液との界面における溶媒の電気化学的酸化に起因するものと思われる。また、負極として例えば天然黒鉛や人造黒鉛などの高結晶化した炭素材料を用いたリチウム二次電池は、非水電解液中の溶媒が充電時に負極表面で還元分解し、非水電解液溶媒として一般に広く使用されているECにおいても充放電を繰り返す間に一部還元分解が起こり、電池性能の低下が起こる。このため、電池のサイクル特性および電気容量などの電池特性は必ずしも満足なものではないのが現状である。

【0004】 本発明は、前記のようなリチウム二次電池用非水電解液に関する課題を解決し、電池のサイクル特性に優れ、さらに電気容量や充電状態での保存特性などの電池特性にも優れたリチウム二次電池を構成することができるリチウム二次電池用の非水電解液、およびそれを用いたリチウム二次電池を提供することを目的とする。

【0005】

【課題を解決するための手段】 本発明は、非水溶液中に電解質が溶解されている非水電解液において、該非水電解液中に下記一般式（I）

【化3】



（式中、R¹、R²はそれぞれ独立して、フェニル基、ベンジル基、トリル基、炭素数1～12のアルキル基、炭素数3～6のシクロアルキル基を示す。）で表されるスルホン誘導体が含有されていることを特徴とする非水電解液に関する。また、本発明は、正極、負極および非水溶液中に電解質が溶解されている非水電解液からなるリチウム二次電池において、該非水電解液中に下記一般式（I）

【化4】



（式中、R¹、R²はそれぞれ独立して、フェニル基、ベンジル基、トリル基、炭素数1～12のアルキル基、炭素数3～6のシクロアルキル基を示す。）で表されるスルホン誘導体が含有されていることを特徴とするリチウム二次電池に関する。

【0006】 本発明の非水電解液は、リチウム二次電池の構成材料として使用される。二次電池を構成する非水

電解液以外の構成材料については特に限定されず、従来使用されている種々の構成材料を使用できる。

【0007】

【発明の実施の形態】非水電解液中に電解質が溶解されている非水電解液に含有される前記一般式(1)で表されるスルホン誘導体において、R1、R2はそれぞれ独立して、フェニル基、ベンジル基、トリル基のような芳香族の置換基が好ましい。更には、炭素数1~12のアルキル基、炭素数3~6のシクロアルキル基のような脂肪族の置換基でもよい。

【0008】前記一般式(1)で表されるスルホン誘導体の具体例としては、例えば、ジフェニルスルホン、ジベンジルスルホン、ジ-p-トリルスルホン、ジ-n-ブチルスルホン、ジ-isopropylスルホン、ジ-tert-butylスルホン、ジシクロヘキシルスルホンなどが挙げられる。

【0009】非水電解液中に含有される前記一般式(1)で表されるスルホン誘導体の含有量は、過度に多いと電池性能が低下することがあり、また、過度に少ないと期待した十分な電池性能が得られないので、非水電解液の重量に対して0.001~2重量%、特に0.01~0.6重量%の範囲が好ましい。

【0010】本発明で使用される非水溶媒としては、高誘電率溶媒と低粘度溶媒とからなるものが好ましい。高誘電率溶媒としては、例えば、エチレンカーボネート(EC)、プロピレンカーボネート(PC)、ブチレンカーボネート(BC)などの環状カーボネート類が好適に挙げられる。これらの高誘電率溶媒は、一種類で使用してもよく、また二種類以上組み合わせて使用してもよい。

【0011】低粘度溶媒としては、例えば、ジメチルカーボネート(DMC)、メチルエチルカーボネート(MEC)、ジエチルカーボネート(DEC)などの環状カーボネート類、テトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン、1,2-ジメトキシエタン、1,2-ジエトキシエタン、1,2-ジブトキシエタンなどのエーテル類、γ-ブチロラクトンなどのラクトン類、アセトニトリルなどのニトリル類、プロピオン酸メチルなどのエステル類、ジメチルホルムアミドなどのアミド類が挙げられる。これらの低粘度溶媒は一種類で使用してもよく、また二種類以上組み合わせて使用してもよい。高誘電率溶媒と低粘度溶媒とはそれぞれ任意に選択され組み合わせて使用される。なお、前記の高誘電率溶媒および低粘度溶媒は、容量比(高誘電率溶媒:低粘度溶媒)で通常1:9~4:1、好ましくは1:4~7:3の割合で使用される。

【0012】本発明で使用される電解質としては、例えば、LiPF₆、LiBF₄、LiClO₄、LiN(SO₂CF₃)₂、LiN(SO₂CF₃)₂、LiC(SO₂CF₃)₃などが挙げられる。これらの電解質

は、一種類で使用してもよく、二種類以上組み合わせて使用してもよい。これら電解質は、前記の非水溶媒に通常0.1~3M、好ましくは0.5~1.5Mの濃度で溶解されて使用される。

【0013】本発明の非水電解液は、例えば、前記の高誘電率溶媒と低粘度溶媒を混合し、これに前記の電解質を溶解し、前記一般式(1)で表されるスルホン誘導体を溶解することにより得られる。

【0014】例えば、正極活性物質としてはコバルト、マンガン、ニッケル、クロム、鉄およびバナジウムからなる群より選ばれる少なくとも一種の金属とリチウムとの複合金属酸化物が使用される。このような複合金属酸化物としては、例えば、LiCoO₂、LiMnO₂、LiNiO₂などが挙げられる。

【0015】正極は、前記の正極活性物質をアセチレンブラック、カーボンブラックなどの導電剤、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)などの結着剤および溶剤と混練して正極合剤とした後、この正極材料を集電体としてのアルミニウム箔やステンレス製のラミネート板に塗布して、乾燥、加圧成型後、50℃~250℃程度の温度で2時間程度真空下で加熱処理することにより作製される。

【0016】負極活性物質としては、リチウム金属やリチウム合金、およびリチウムを吸蔵・放出可能な黒鉛型結晶構造を有する炭素材料(熱分解炭素類、コークス類、グラファイト類(人造黒鉛、天然黒鉛など)、有機高分子化合物凝集体、炭素繊維)や複合スルホン酸化物などの物質が使用される。特に、格子面(002)の面間隔(d₀₀₂)が0.335~0.340nm(ナノメートル)である黒鉛型結晶構造を有する炭素材料を使用することが好ましい。なお、炭素材料のような粉末材料はエチレンプロピレンジエンターポリマー(EPDM)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)などの結着剤と混練して負極合剤として使用される。

【0017】リチウム二次電池の構造は特に限定されるものではなく、正極、負極および単層又は複層のセパレータを有するコイン型電池、さらに、正極、負極およびロール状のセパレータを有する円筒型電池や角型電池などが一例として挙げられる。なお、セパレータとしては公知のポリオレフィンの微多孔膜、織布、不織布などが使用される。

【0018】

【実施例】次に、実施例および比較例を挙げて、本発明を具体的に説明する。

実施例1

(非水電解液の調製) EC:DMC(容量比)=1:2の非水溶媒を調製し、これにLiPF₆を1Mの濃度になるように溶解して非水電解液を調製した後、さらにスルホン誘導体(添加剤)としてジフェニルスルホン[R

R¹=R²=フェニル基]を非水電解液に対して0.1重量%となるように加えた。

【0019】(リチウム二次電池の作製および電池特性の測定) LiCoO₂(正極活性物質)を80重量%、アセチレンブラック(導電剤)を10重量%、ポリフッ化ビニリデン(結着剤)を10重量%の割合で混合し、これに1-メチル-2-ピロリドン溶剤を加えて混合したものをアルミニウム箔上に塗布し、乾燥、加圧成型、加熱処理して正極を調製した。天然黒鉛(負極活性物質)を90重量%、ポリフッ化ビニリデン(結着剤)を10重量%の割合で混合し、これに1-メチル-2-ピロリドン溶剤を加え、混合したものを銅箔上に塗布し、乾燥、加圧成型、加熱処理して負極を調製した。そして、ポリプロピレン微多孔性フィルムのセパレータを用い、上記の非水電解液を注入させてコイン電池(直径20mm、厚さ3.2mm)を作製した。このコイン電池を用いて、室温(20℃)下、0.8mAの定電流及び定電圧で、終止電圧4.2Vまで5時間充電し、次に0.8mAの定電流下、終止電圧2.7Vまで放電し、この充放電を繰り返した。初期放電容量は、1M LiPF₆+EC+DMC(1/2)を非水電解液(添加剤無し)として用いた場合(比較例1)とほぼ同等であり、50サイクル後の電池特性を測定したところ、初期放電容量を100%としたときの放電容量維持率は92.2%であった。また、低温特性も良好であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0020】実施例2
添加剤として、ジフェニルスルホン[R¹=R²=フェニル基]を非水電解液に対して0.4重量%使用したほかは実施例1と同様に非水電解液を調製してコイン電池を作製し、50サイクル後の電池特性を測定したところ、放電容量維持率は89.7%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0021】実施例3
添加剤として、ジフェニルスルホン[R¹=R²=フェニル基]を非水電解液に対して0.02重量%使用したほかは実施例1と同様に非水電解液を調製してコイン電池を作製し、50サイクル後の電池特性を測定したところ、放電容量維持率は90.8%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0022】実施例4
添加剤として、ジ-p-トリルスルホン[R¹=R²=p-トリル基]を非水電解液に対して0.1重量%使用したほかは実施例1と同様に非水電解液を調製してコイン電池を作製し、50サイクル後の電池特性を測定したと

ころ、放電容量維持率は91.9%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0023】実施例5
添加剤として、ジ-n-ブチルスルホン[R¹=R²=n-ブチル基]を非水電解液に対して0.1重量%使用したほかは実施例1と同様に非水電解液を調製してコイン電池を作製し、50サイクル後の電池特性を測定したところ、放電容量維持率は91.6%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0024】実施例6
EC:PC:DMC(容量比)=1:1:2の非水電解液を調製し、これにLiPF₆を1Mの濃度になるように溶解して非水電解液を調製した後、さらにジフェニルスルホン[R¹=R²=フェニル基]を非水電解液に対して0.1重量%となるように加えた。この非水電解液を使用して実施例1と同様にコイン電池を作製し、電池特性を測定したところ、初期放電容量はEC+DMC(容量比1/2)のみを非水電解液として用いた場合(比較例1)とほぼ同等であり、50サイクル後の電池特性を測定したところ、初期放電容量を100%としたときの放電容量維持率は92.3%であった。また、低温特性も良好であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0025】実施例7
負極活性物質として、天然黒鉛に代えて人造黒鉛を使用したほかは実施例1と同様に非水電解液を調製してコイン電池を作製し、50サイクル後の電池特性を測定したところ、放電容量維持率は88.2%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0026】実施例8
正極活性物質として、LiCoO₂に代えてLiMn₂O₄を使用したほかは実施例1と同様に非水電解液を調製してコイン電池を作製し、50サイクル後の電池特性を測定したところ、放電容量維持率は91.4%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0027】比較例1
EC:DMC(容量比)=1:2の非水電解液を調製し、これにLiPF₆を1Mの濃度になるように溶解した。このときスルホン誘導体は全く添加しなかった。この非水電解液を使用して実施例1と同様にコイン電池を作製し、電池特性を測定した。初期放電容量に対し、50サイクル後の放電容量維持率は83.8%であった。コイン電池の作製条件および電池特性を表1に示す。

【0028】

【表1】

実施例	電極材料	電解質	特性	
			電圧	容量
1	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
2	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
3	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
4	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
5	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
6	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
7	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
8	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
9	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
10	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
11	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
12	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
13	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
14	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
15	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
16	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
17	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
18	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
19	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
20	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
21	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
22	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
23	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
24	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
25	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
26	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
27	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
28	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
29	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
30	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
31	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
32	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
33	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
34	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
35	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
36	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
37	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
38	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
39	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
40	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
41	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
42	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
43	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
44	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
45	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
46	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
47	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
48	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
49	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
50	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
51	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
52	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
53	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
54	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
55	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
56	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
57	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
58	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
59	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
60	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
61	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
62	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
63	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
64	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
65	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
66	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
67	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
68	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
69	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
70	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
71	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
72	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
73	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
74	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
75	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
76	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
77	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
78	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
79	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
80	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
81	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
82	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
83	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
84	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
85	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
86	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
87	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
88	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
89	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
90	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
91	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
92	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
93	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
94	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
95	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
96	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
97	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
98	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
99	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh
100	炭素	有機電解質	3.7V	150mAh

【0029】なお、本発明は記載の実施例に限定されず、発明の趣旨から容易に想像可能な様々な組み合わせが可能である。特に、上記実施例の用語の組み合わせは限定されるものではない。更には、上記実施例はコイン電池に関するものであるが、本発明は円筒形、角柱形の

電池にも適用される。

【0030】

【発明の効果】本発明によれば、電池のサイクル特性、電気容量、保存特性などの電池特性に優れたリチウム二次電池を提供することができる。

フロントページの続き

発明者 松森 保男
山口県宇部市大字小串 西番地の5 宇部
興産株式会社宇部研究所内

Fターム(参考) B02AB04A05A03A03
A03A07A04A02A03
A03A05A07H02